

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ**  
ТАСМАНИЯ УНИ 14.03.2016

**ТАСМАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ**  
**водно-дисперсионная полиакриловая грунтовка**  
**(концентрат)**  
**ТУ 2316-005-93296022-2015**

---

<b>ТИП</b>	Водоразбавляемая укрепляющая и saniрующая акриловая грунтовка глубокого проникновения для фасадов и интерьеров. Содержит добавки против грибков и плесени.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Для грунтования бетонных, оштукатуренных поверхностей и цементно-волокнистых плит под окраску их водно-дисперсионными лакокрасочными материалами. При проведении ремонтных работ применять для грунтования старых мелящих покрытий и остатков побелки. При наружных работах не назначать на поверхность гипсовых отливок и известковую штукатурку.

---

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Норма расхода, м<sup>2</sup>/л</b>	(5-20), в зависимости от пористости и толщины слоя укрепляемого материала.
<b>Массовая доля нелетучих веществ, %</b>	(15±3).
<b>Удельный вес, кг/л</b>	(1,1±0,1).
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Валик, кисть, безвоздушное распыление.
<b>Время высыхания, +23°C / 50 % относительной влажности воздуха</b>	
<b>- на отлип</b>	через 2 часа. Окраску выполнять через 24 часа. Продолжительность высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха
<b>Блеск</b>	Не нормируется.
<b>Цвет</b>	После высыхания - бесцветная.
<b>Хранение</b>	Грунтовку хранить и транспортировать при температуре (5-40)°C, в неповрежденной оригинальной таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления.
<b>Тара</b>	Пластмассовые канистры 3 л, 10 л.

---

см. на обороте

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	<p>Вновь оштукатуренные поверхности и конструкции из сборного и монолитного бетона выдержать до грунтования и окраски не менее 28 суток. Шпатлеванные поверхности при ремонтной окраске выдержать не менее 14 суток.</p> <p>Бетонные поверхности, подлежащие окраске, очистить от цементного клея шлифованием, гидropескоструйной обработкой, промывкой под высоким давлением.</p> <p>Ранее окрашенные поверхности промыть под давлением водой без применения моющих средств, при необходимости восстановить утраты ремонтными растворами. Плотные бетонные поверхности допускается окрашивать без предварительного грунтования.</p> <p>При ремонтной окраске следует определить тип старого покрытия, мелящие старые покрытия грунтовать как зашпатлеванные поверхности. Допускается грунтовать только отремонтированные и зашпатлеванные участки.</p> <p><b>Внимание!</b> Не грунтовать поверх старых покрытий из органо-силикатных и кремнийорганических красок. Эти покрытия следует полностью удалять до шпатлевания, грунтования и окраски.</p>
<b>Условия при грунтовании</b>	<p>Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Температура поверхности, грунтовки и воздуха должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%. Перед началом работ выполнить пробное грунтование на небольшом участке поверхности для отработки технологии и определения практического расхода грунтовки.</p>
<b>Грунтование</b>	<p>Приготовить рабочий раствор грунтовки разбавлением концентрата чистой водой в соотношении 1 или 2 части воды на 1 часть грунтовки. Соотношение смешивания выбирают в зависимости от впитывающей способности окрашиваемой поверхности. Рабочий раствор грунтовки готовить в количестве, которое будет израсходовано за одну смену. При приготовлении рабочего раствора воду добавлять в концентрат, не наоборот. Не применять ведра из оцинкованной жести.</p> <p>Рабочий раствор грунтовки наносить всегда не менее чем за два слоя методом «мокрый по мокрому» распылением, валиком или кистью. Продолжительность сушки до окраски не менее 24 часов.</p>
<b>Состав</b>	<p>Вода, водная дисперсия акрилового сополимера, коалесцент, фунгицид, тарный консервант, пеногаситель.</p>
<b>Очистка инструментов</b>	<p>Малярные инструменты очищают водой.</p>
<b>Охрана труда</b>	<p>Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. При применении использовать защитные очки и перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть водой.</p>
<b>Охрана окружающей среды</b>	<p>Жидкие отходы в канализацию не выливать. Сухие отходы и банки можно вывезти на свалку. Руководствоваться местным законодательством.</p>
<b>Изготовитель</b>	<p>ООО «Текнос», Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Текнос» в городе Санкт-Петербург Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Новые Заводы, дом 56, корп.3, тел. (812) 334-9531, <a href="http://командор.pf">http://командор.pf</a></p>

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества компании. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению.

---